

Техническая информация

4609-0695; 46317-1608

КНЭХО-водный паркетный лак для нанесения кистью либо валиком

Применение: 	Не загрязняющий окружающую среду, разбавляемый водой, бесцветный полиуретановый лак для паркета и лестниц. Предназначен для грунтовки и лакирования внутренних поверхностей, подвергающихся сильной нагрузке. Лак обладает хорошей светостойкостью и износостойкостью. Лак практически не содержит растворителей и почти без запаха. Не содержит формальдегид.
Способы нанесения:	Кистью, валиком с короткой щетиной.
Разбавление:	Водопроводной водой (макс. 5 %).
Технические параметры:	Вязкость: около 70 сек. (DIN 4 mm / 20 °C) Блеск: <u>шелковистоматовый – арт. 4609-0695</u> (25-30 % под углом 60 °) <u>полуматовый – арт. 4655-7667</u> <u>глянцевый – арт. 4629-1300</u> Высыхание: около 4 ч Плотность: около 1,03 г/мл Сухой остаток: около 34% Хранение: в оригинально закрытых емкостях не менее 9 месяцев.
Состав:	Лаковые связующие вещества (акриловые смолы): 31,2% Лаковые добавки (присадки, воски, улучшающие текучесть вещества и т.п.): 2,8% Растворители (гликоли): 8,0% Вода: 58,0%
Лакирование:	<ul style="list-style-type: none">- шлифование древесины 180 (зернистость абразива);- грунтование (один раз);- сушка около 4 ч;- после сушки шлифуют 320 (зернистость абразива);- вновь покрывают лаком 1-2 раза.
Расход	Первый слой – 70-80 г/м ² Второй слой – 120 г/м ² Первый слой тоньше, что бы не поднимало ворс.
Стандарты на методы испытания:	DIN EN 71, часть 3 «Безопасность игрушек»; DIN 68861, часть 1 В «Устойчивость к химическому воздействию»; DIN 53160 «Устойчивость к поту и слюне»; Формальдегид не содержит.
Внимание!	Если древесина содержит дубильные вещества, необходимо произвести пробное лакирование! Хранить при температурах не ниже + 15 °C. Лакирование проводить при температурах не ниже + 15 °C.

Эта техническая информация является только рекомендацией!